




EDXRF: muestra 75063-3 / sample 75063-3

Yacimiento /Archaeological site: Necrópolis de Tutugi/ Cemetery of Tutugi

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

20/08/2010

Análisis en decoración blanca / Analysis in white decoration



Oxide	Wt%	At%
MgO	00.11	00.18
Al2O3	00.00	00.00
SiO2	00.24	00.28
SO3	63.72	55.25
K2O	00.12	00.09
CaO	35.49	43.93
TiO2	00.12	00.10
MnO	00.10	00.10
Fe2O3	00.04	00.02
SrO	00.06	00.04

Resultados semicuantitativos/
semiquantitative results

Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 40 kV

Intensidad / intensity: 855 μ A

Tamaño de spot / spot size: 300 μ m






EDXRF: muestra 75063-3 / sample 75063-3

Yacimiento /Archaeological site: Necrópolis de Tutugi/ Cemetery of Tutugi

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

20/08/2010

Análisis en decoración roja / Analysis in red decoration



Oxide	Wt%	At%
MgO	03.74	06.11
Al2O3	04.72	03.05
SiO2	10.95	12.00
SO3	27.15	22.33
K2O	01.04	00.73
CaO	40.05	47.03
TiO2	08.66	07.14
MnO	00.07	00.06
Fe2O3	03.39	01.40
SrO	00.23	00.15

Resultados semicuantitativos/
semiquantitative results

Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 40 kV

Intensidad / intensity: 855 µA

Tamaño de spot / spot size: 300 µm