



EDXRF: muestra 140001, sepultura 140 / sample 140001, burial mound 140


Yacimiento /Archaeological site: Necrópolis de Tutugi/ Cemetery of Tutugi

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

20/08/2010

Composición elemental de la decoración roja

Elemental composition of the red decoration



Oxide	Wt%	At%
Al2O3	05.07	03.49
SiO2	10.68	12.48
SO3	52.96	46.42
CaO	29.22	36.55
TiO2	00.23	00.20
Fe2O3	01.60	00.70
SrO	00.23	00.16

Resultados semicuantitativos/
Semi-quantitative results

Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 40 kV

Intensidad / intensity: 855 μ A

Tamaño de spot / spot size: 300 μ m