




EDXRF: Recipiente 12-urna / Ceramic vessel 12-urn

Yacimiento /Archaeological site: Necrópolis de Piquía / Cemetery of Piquía

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

28/11/2016

Análisis en decoración roja / Analysis on red decoration



Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 40 kV

Intensidad / intensity: 865 μ A

Tamaño de spot / spot size: 300 μ m

Oxide	Wt%	At%
Na2O	00.66	00.81
MgO	00.33	00.63
Al2O3	06.03	04.51
SiO2	37.10	47.08
P2O5	00.00	00.00
SO3	02.08	01.98
Cl2O	02.25	01.97
K2O	00.00	00.00
SnO2	00.00	00.00
CaO	19.93	27.10
Sc2O3	00.28	00.15
TiO2	01.07	01.02
V2O5	00.03	00.01
Cr2O3	00.06	00.03
MnO	00.26	00.28
Fe2O3	29.31	14.00
CoO	00.00	00.00
CuO	00.07	00.07
ZnO	00.03	00.03
PbO2	00.11	00.03
KrO0	00.11	00.10
Rb2O	00.05	00.02
SrO	00.19	00.14
ZrO2	00.07	00.05

Resultados semicuantitativos/
semiquantitative results






EDXRF: Recipiente 12-urna / Ceramic vesssel 12-urn

Yacimiento /Archaeological site: Necrópolis de Piquía / Cemetery of Piquía

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

28/11/2016

Análisis en la pasta cerámica / Analysis on ceramic paste



Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 40 kV

Intensidad / intensity: 830 µA

Tamaño de spot / spot size: 300 µm

Oxide	Wt%	At%
Na2O	00.00	00.00
MgO	03.30	05.56
Al2O3	15.74	10.49
SiO2	50.10	56.66
P2O5	00.76	00.36
SO3	04.80	04.08
Cl2O	00.91	00.71
K2O	00.90	00.65
SnO2	00.15	00.07
CaO	14.03	17.00
Sc2O3	00.19	00.10
TiO2	00.86	00.73
V2O5	00.05	00.02
Cr2O3	00.03	00.02
MnO	00.06	00.06
Fe2O3	07.80	03.32
CoO	00.04	00.03
CuO	00.02	00.02
ZnO	00.01	00.01
PbO2	00.08	00.02
KrO0	00.02	00.02
Rb2O	00.02	00.01
SrO	00.09	00.06
ZrO2	00.03	00.02

Resultados semicuantitativos/
semiquantitative results