




EDXRF: muestra Edif. B - pav. 2 / sample Edif. B - pav. 2

Yacimiento /Archaeological site: Oppidum de Puente Tablas/ Oppidum of Puente Tablas

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

21/12/2016

Análisis de pavimento rojo / Analysis of red floor



**Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum**

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 50 kV

Intensidad / intensity: 600 µA

Tamaño de spot / spot size: 25 µm

Oxide	Wt%
<i>Na₂O</i>	00,00
<i>MgO</i>	02,35
<i>Al₂O₃</i>	09,09
<i>SiO₂</i>	29,80
<i>P₂O₅</i>	00,43
<i>SO₃</i>	11,28
<i>Cl₂O</i>	00,00
<i>K₂O</i>	03,05
<i>CaO</i>	30,30
<i>TiO₂</i>	00,50
<i>V₂O₅</i>	00,00
<i>MnO</i>	00,13
<i>Fe₂O₃</i>	12,66
<i>CoO</i>	00,05
<i>Cu₂O</i>	00,03
<i>ZnO</i>	00,01
<i>Rb₂O</i>	00,01
<i>SrO</i>	00,31
<i>HgO</i>	00,00
<i>PbO</i>	00,00

**Resultados semicuantitativos/
semiquantitative results**

