




EDXRF: muestra 139001 / sample 139001

Yacimiento /Archaeological site: Necrópolis de Tutugi/ Cemetery of Tutugi

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

20/08/2010

Análisis en decoración blanca / Analysis in white decoration



Oxide	Wt%	At%
MgO	03.57	05.95
Al2O3	01.86	01.23
SiO2	06.18	06.92
SO3	53.77	45.16
K2O	00.82	00.59
CaO	33.20	39.81
TiO2	00.08	00.07
MnO	00.07	00.06
Fe2O3	00.35	00.15
SrO	00.11	00.07

Resultados semicuantitativos/
semiquantitative results

Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 40 kV

Intensidad / intensity: 875 μ A

Tamaño de spot / spot size: 300 μ m






EDXRF: muestra 139001 / sample 139001

Yacimiento /Archaeological site: Necrópolis de Tutugi/ Cemetery of Tutugi

Realizado por / Prepared by: I.U.I. Arqueología Ibérica

20/08/2010

Análisis en decoración roja / Analysis in red decoration



Oxide	Wt%	At%
MgO	04.10	07.07
Al2O3	16.14	11.01
SiO2	43.05	49.86
SO3	17.91	15.57
K2O	03.86	02.85
CaO	08.50	10.55
TiO2	00.52	00.45
MnO	00.05	00.05
Fe2O3	05.82	02.54
SrO	00.05	00.03

Resultados semicuantitativos/
semiquantitative results

Espectro de fluorescencia de rayos X /
X-ray fluorescence spectrum

Condiciones experimentales / Experimental conditions:

Voltaje / voltage: 40 kV

Intensidad / intensity: 875 μ A

Tamaño de spot / spot size: 300 μ m